

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.00
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1.00
Peso/ <i>Peso</i>	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7460
Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 600 x 600 Cleantech (sin cola de milano) ⁽¹⁾

CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europeal/ <i>Europeia</i>	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	34 - 43
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	B _f -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / <i>Esorregamento húmido</i>	DIN 51130	clase	R10

CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	NF 189 (EN 649)	-	T
Type Binder Content	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25
Punzonamiento / <i>Punçoamento</i>	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105-B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / <i>Tratamento de superfície</i>	-	-	Evercare™
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificado / <i>Certificação</i>	-	-	Floorscore®

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	  
		-	

⁽¹⁾ Disponible bajo pedido

Gerflor theflooringgroup		GTI EL5 CONNECT	
DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN 428	mm	6.00
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN 429	mm	2.00
Peso/ <i>Peso</i>	EN 430	g/m ²	9240
Dimensiones de las losetas/ <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN 427	mm	635 x 635
CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES			
Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN 649
Europea/ <i>Europeia</i>	EN 685	clase	34 - 43
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	B _{f1} -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1081	Ohm	5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
	IEC 61340-5-1	Ohm	≤ 10 ⁸
	ANSI / ESD-S7.1	Ohm	2.5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
	IEC 61340-4-5	V	< 100*
Protección cotra descargas electroestáticas/ <i>Proteção contra descargas eletrostáticas</i>	ESDS20.20	-	OK
	IEC 61340-5-1	-	OK
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido	DIN 51130	clase	R9
CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES			
Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm ³	≤ 4
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	EN 649	-	P
Type Binder Content	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	%	≤ 0.25
Dureza	EN ISO 868	Hd	≥ 90
Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105-B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / <i>Tratamento de superfície</i>	-	-	Evercare™
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN 423	-	OK
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ <i>QUALIDADE DO AR INTERIOR</i>			
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificado	-	-	Floorscore®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE			
CE	EN 14041	-	  
		-	

* Ensayo realizado con calzado de seguridad ESD (ABEBA y UVEX) / *Teste efectuado com calçado de segurança ESD (ABABA e UVEX)*

Gerflor® theflooringgroup		GTI EL5 CONTROL	
DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/Espessura total	EN 428	mm	6.00
Espesor capa de uso/ Espessura camada de desgaste	EN 429	mm	2.00
Peso/Peso	EN 430	g/m²	9240
Dimensiones de las losetas/Dimensões dos mosaicos	EN 427	mm	650 x 650
CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES			
Normas/Normas	-	-	EN 649
Europeal/Europeia	EN 685	clase	34 - 43
Fuego/Fogo	EN 13 501 -1	clase	B _{f1} -s1
Comportamiento electrostático/ Comportamento electrostático	EN 1081	Ohm	5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
	IEC 61340-5-1	Ohm	≤ 10 ⁸
	ANSI / ESD-S7.1	Ohm	2.5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
Comportamiento electrostático/ Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
	IEC 61340-4-5	V	< 100*
Protección cotra descargas electroestáticas/ Proteção contra descargas eletrostáticas	ESDS20.20	-	OK
	IEC 61340-5-1	-	OK
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido	DIN 51130	clase	R9
CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES			
Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm ³	≤ 4
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 649	-	P
Type Binder Content	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/ Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.25
Dureza	EN ISO 868	Hd	≥ 90
Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105-B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	Evercare™
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químicos	EN 423	-	OK
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificado	-	-	Floorscore®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE			
CE	EN 14041	-	
		-	

* Ensayo realizado con calzado de seguridad ESD (ABEBA y UVEX) / *Teste efectuado com calçado de segurança ESD (ABABA e UVEX)*

DESCRIPTION				
Total thickness	EN ISO 24346	mm	6.00	
Thickness of wearlayer	EN ISO 24340	mm	2	
Weight	EN ISO 23997	g/m²	9365	
Tile size	EN ISO 24342	mm	635 x 635 GTI Connect	
			600 x 600 GTI Cleantech (without dovetail) (1)	
CLASSIFICATION				
Norm / Product specification	-	-	EN ISO 10582	
European classification	EN ISO 10874	class	34 - 43	
Fire rating	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2	
Slip resistance wet: ramp test with oil	DIN 51130	class	R10	
Pendulum test	BS7976	-	+36 PTV	-
			BETON EMBOSS References : Ermellino - Ora - Bora - Libeccio - Grecale - Scirocco - Tramontana	RICE EMBOSS References : Red - Blue - Green - Yellow - Black - Light Grey - Dark Grey - Carbon - Magma - Saphir - Aluminium - Titanium - Peler - Levente - Ponente - Maestrale
PERFORMANCE				
Wear resistance	EN 660.2	mm³	≤ 2	
Wear group	-	group	T	
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I	
Dimensional stability	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Residual indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0.10	
Castor chair test (type W)	ISO 4918	-	OK	
Shore hardness	EN ISO 868	H _D	≥ 55	
Shifting resistance	CAHIER CSTB 3562	N/mm²	≥ 30	
Thermal conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Colour fastness	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	
Surface treatment	-	-	PUR+	
Chemical products resistance	EN ISO 26987	-	OK	
ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY				
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	micrograms/ m³	< 100	
Certification	-	-	Floorscore®	
CE MARKING				
	EN 14041	-		
		-		

(1) Available upon request

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6.00
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	2
Peso/ <i>Peso</i>	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9365
Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 GTI Connect
			600 x 600 GTI Cleantech (without dovetail) (1)

CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea/ <i>Europeia</i>	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	34 - 43
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	Bfl-s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmedo	DIN 51130	clase	R10
Pendulum test	BS 7976	-	HSE compliant : Béton emboss References : Ermellino – Ora – Bora – Libeccio – Grecale – Scirocco - Tramontana NO Rice emboss References : Red – Blue – Green – Yellow – Black – Light Grey – Dark Grey –Carbon – Magma – Saphir –Aluminium – Titanium –Peler – Levente –Ponente - Maestrale

CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	NF 189 (EN 649)	-	T
Type Binder Content	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Punzonamiento / <i>Punçoamento</i>	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Dureza shore / <i>Dureza shore</i>	EN ISO 868	H _D	≥ 55
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105-B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	PUR+
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Certificado / <i>Certificação</i>	-	-	Floorscore®

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	  
		-	

(1) Available upon request