

DESCRIPTION

Total thickness	EN ISO 24346	mm	2.00
Wearlayer thickness	EN ISO 24340	mm	0.70
Weight	EN ISO 23997	g/sq.m	2670
Width of sheet	EN ISO 24341	cm	200 / 400
Length of sheet	EN ISO 24341	lm	20

CLASSIFICATION

Norm / Product specification	-	-	EN ISO 10582
European classification	EN ISO 10874	class	34 - 43
Fire rating	EN 13 501-1	class	Bfl-s1
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance (1)	DIN 51130	class	R10

PERFORMANCES

Wear resistance	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Wear group	-	group	T
Type binder content	EN 10582	type	I
Dimensional stability	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (measure)	-	mm	≈ 0.05
Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	≈ 6
Castor chair test (type W)	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface treatment	-	-	PUR+
Chemical products resistance	EN ISO 26987	-	OK

ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY

TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
--------------------	-------------	-------------------	-------

CE MARKING

	EN 14041	  
		

Updated : February 15, 2021

Gerflor theflooringgroup	TARALAY IMPRESSION COMPACT		
DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.00
	ASTM F386-02	Pul/ Pol	0.08
Espesor capa de uso/ Espessura camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.70
	ASTM F410-02	Pul/ Pol	0.028
Peso/Peso	EN ISO 23997	g/sq.m	2635
Ancho/ Largura	EN ISO 24341	cm	200
	-	Pies- Pés	6'6"
Longitud/ Comprimento	EN ISO 24341	ml	25
	-	Pies- Pés	82'
CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÃO			
Normas/Normas	-	-	EN ISO 10582
Europea/Europeia	EN ISO 10874	clase	34 - 43
Fuego/Fogo	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1
Comportamiento electrostático/ Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido (1)	DIN 51 130	clase	R10
CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCE			
Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	-	grupo	T
Type binder content	ISO 10582	Tipo	I
Estabilidad Dimensional (norma) / Estabilidade dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average value measured)	-	mm	≈ 0.03
Acústica	EN ISO 717-2	dB	8
Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	Grado / grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	Protecsol® 2
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químico	EN ISO 26987	-	OK
Actividad bacterica (E. coli - S. aureus – MRSA) (2)	ISO 22196	-	> 99 % del crecimiento eliminado
Actividad viricida (Coronavirus humano 229E)	ISO 21702	-	99.7% eliminado después de 2h
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE-CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIO			
TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificados	-	-	Floorscore®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / M			
	EN 14041	-	
		-	

- (1) Si busca un pavimento resistente al agua por favor consultar la gama Tarasafe
- (2) La implantación de un régimen de limpieza es la mejor manera de luchar contra las infecciones

		TARALAY INITIAL COMPACT PRO	
DESCRIPTION			
Total thickness	EN ISO 24346	mm	2.00
	ASTM F386-02	inch	0.08
Wearlayer thickness	EN ISO 24340	mm	0.70
	ASTM F410-02	inch	0.028
Weight	EN ISO 23997	g/sq.m	2635
Width of sheet	EN ISO 24341	cm	200
	-	feet - inch	6'6"
Length of sheet	EN ISO 24341	lm	25
	-	feet - inch	82'
CLASSIFICATION			
Norm / Product specification	-	-	EN ISO 10582
European classification	EN ISO 10874	class	34 - 43
Fire rating	EN 13 501-1	class	Bfl-s1
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance wet : ramp test with oil (1)	DIN 51130	class	R10
PERFORMANCE			
Wear resistance	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Wear group	-	group	T
Type binder content	ISO 10582	Type	I
Dimensional stability	EN ISO 23999	%	≤0.40
Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average value measured)	-	mm	ca. 0.03
Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	6
Castor chair test (type W)	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness	EN 20 105 - B02	degree	≥6
Surface treatment	-	-	ProtecSol®
Chemical products resistance	EN ISO 26987	-	OK
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus – MRSA) (2)	ISO 22196	-	> 99 % Inhibits growth
ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY			
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certification	-	-	Floorscore®
CE MARKING			
	EN 14041	-	  
		-	

(1) For lifetime sustainable wet resistance, please refer to Tarasafe ranges

(2) The implementation of an effective cleaning regime is the best defence against infection

Gerflor® theflooringgroup		TARALAY PREMIUM COMPACT	
DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/Espessura total	EN 428	mm	2.00
Espesor capa de uso/Espessura camada de desgaste	EN 429	Mm	> 1
Peso/Peso	EN 430	g/m²	2580 - 2680
Ancho de rollos Largura dos rolos	EN 426	cm	200
Largo de rollos Comprimento dos rolos	EN 426	ml	20
CLASIFICACIONES /CLASSIFICAÇÕES			
Normas/Normas	-	-	EN 649
Europea/Europeia	EN 685	clase	34 - 43
Fuego/Fogo	EN 13 501-1	clase	B _f -s1
Comportamiento electrostático/Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido (1)	DIN 51 130	clase	R10
CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES			
Abrasión/Abrasão	EN 660-2	mm³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 649	-	T
Contenido en ligante	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/Punçoamento exigencia/exigência	EN 433	mm	≤ 0.10
Punzonamiento/Punçoamento Valor / valor	-	mm	~ 0.02
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) /Resistência a cadeiras de rodas (tip oW)	EN 425	-	OK
Acústica/Acústica	EN ISO 717-2	dB	8
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie/Tratamento de superfície	-	-	ProtecSol®2
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químicos (2)	EN 423	-	OK
Actividad antibacteriana / Atividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% inhibe el crecimiento / inibe o desenvolvimento
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE /QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificado / Certificação	-	-	Floorscore™
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.

(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web

(3) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección / *A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção*