

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN 428	mm	3.35
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN 429	mm	0.65
Peso/ <i>Peso</i>	EN 430	g/m ²	2825
Ancho de rollos <i>Largura dos rolos</i>	EN 426	cm	200
Largo de rollos <i>Comprimento dos rolos</i>	EN 426	m	25

CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN 651
Europea/ <i>Europeia</i>	EN 685	clase	34 - 42
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	B _f -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / <i>Escorregamento húmido (1)</i>	DIN 51 130	clase	R10

CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	EN 651	-	T
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i> (exigencia / exigência)	EN 433	mm	≤ 0.20
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i> (valor / valor)		mm	≈ 0.08
Acústica/ <i>Acústica</i>	EN ISO 717-2	dB	19
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie/ <i>Tratamento de superfície</i>	-	-	Protecsol®
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos (2)</i>	EN 423	-	OK
Actividad antibacteriana / <i>Atividade antibacteriana</i> (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% inhibe el crecimiento / <i>inibe o desenvolvimento</i>

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificado / <i>Certificação</i>	-	-	Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	
		-	

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.

(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web

(3) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección / *A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção*

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

Espesor total/Espessura total	EN 428	mm	3.35
Espesor capa de uso/Espessura camada de desgaste	EN 429	mm	0.65
Peso/Peso	EN 430	g/m ²	2975
Ancho de rollos Largura dos rolos	EN 426	cm	200
Largo de rollos Comprimento dos rolos	EN 426	ml	25

CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES

Normas/Normas	-	-	EN 651
Europea/Europeia	EN 685	clase	34 - 42
Fuego/Fogo	EN 13 501 -1	clase	B _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido	DIN 51 130	clase	R10

CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES

Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 651	-	T
Estabilidad dimensional/Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/Punçoamento (exigencia / exigência)	EN 433	mm	≤ 0.20
Punzonamiento/Punçoamento (valor / valor)		mm	0.13
Acústica/Acústica	EN ISO 717-2	dB	19
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) /Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químicos	EN 423	-	OK
Tratamiento / Tratamento	-	-	Sanosol®
Tratamiento de superficie/Tratamento de superfície	-	-	Protecsol®
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	  
		-	

DESCRIPTION

Total thickness	EN ISO 24346	mm	3.65
Wearlayer thickness	EN ISO 24340	mm	0.70
Weight	EN ISO 23997	g/sq.m	2900
Width of sheet	EN ISO 24341	cm	200 / 400
Length of sheet	EN ISO 24341	lm	20

CLASSIFICATION

Norm / Product specification	-	-	EN 651
European classification	EN ISO 10874	class	34
Fire rating	EN 13 501-1	class	Cfl-s1
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance	DIN 51130	class	R10

PERFORMANCES

Wear resistance	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Wear group	-	group	T
Dimensional stability (requirement)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Dimensional stability (measured value)			≤ 0.05
Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	19
Thermal conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface treatment	-	-	ProtecSol®
Chemical products resistance (1)	EN ISO 26987	-	OK

ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY

TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
--------------------	-------------	-------------------	-------

CE MARKING

	EN 14041	  
		

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN 428	mm	3.00 – 3.30
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN 429	Mm	> 1
Peso/ <i>Peso</i>	EN 430	g/m ²	2800 - 3260
Ancho de rollos <i>Largura dos rolos</i>	EN 426	cm	200
Largo de rollos <i>Comprimento dos rolos</i>	EN 426	ml	25

CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN 651
Europea/ <i>Europeia</i>	EN 685	clase	34 - 42
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	C _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / <i>Escorregamento húmido (1)</i>	DIN 51 130	clase	R10

CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	EN 651	-	T
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i> (exigencia / exigência)	EN 433	mm	≤ 0.20
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i> (valor / valor)		mm	≈ 0.06
Acústica/ <i>Acústica</i>	EN ISO 717-2	dB	16
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105 - B02	grado/ <i>grau</i>	≥ 6
Tratamiento de superficie/ <i>Tratamento de superfície</i>	-	-	Protecsol®2
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos (2)</i>	EN 423	-	OK
Actividad antibacteriana / <i>Atividade antibacteriana</i> (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% inhibe el crecimiento / <i>inibe o desenvolvimento</i>

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificado / <i>Certificação</i>	-	-	Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	
		-	

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.

(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web

(3) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección / *A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção*