

| DESCRIPTION                                                                        |                 |             |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Total thickness                                                                    | EN ISO 24346    | mm          | 2.00                                                                                  |
|                                                                                    | ASTM F386-02    | inch        | 0.08                                                                                  |
| Weight                                                                             | EN ISO 23997    | g/sq.m      | 2790                                                                                  |
| Width of sheet                                                                     | EN ISO 24341    | cm          | 200                                                                                   |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 6'6"                                                                                  |
| Length of sheet                                                                    | EN ISO 24341    | lm          | 20                                                                                    |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 66'                                                                                   |
| Coverage / roll                                                                    | -               | sq.ft       | 430.56                                                                                |
|                                                                                    | -               | sq.m        | 40                                                                                    |
| Tile size                                                                          | EN ISO 24342    | mm          | 608 x 608 *                                                                           |
| Number of tiles per package                                                        | -               | -           | 20                                                                                    |
| CLASSIFICATION                                                                     |                 |             |                                                                                       |
| Norm / Product specification                                                       | -               | -           | EN ISO 10581                                                                          |
|                                                                                    | ASTM F 1913-04  |             | compliant                                                                             |
| European classification                                                            | EN ISO 10874    | class       | 34 - 43                                                                               |
| Fire rating                                                                        | EN 13 501-1     | class       | Bfl-s1                                                                                |
|                                                                                    | ASTM E648-08    | class       | Class I                                                                               |
|                                                                                    | CAN/ULC S102.2  | -           | -                                                                                     |
| Static electrical propensity                                                       | EN 1815         | kV          | < 2                                                                                   |
| PERFORMANCE                                                                        |                 |             |                                                                                       |
| Type Binder content                                                                | EN ISO 10581    | type        | I                                                                                     |
| Dimensional stability                                                              | EN ISO 23999    | %           | sheet ≤ 0.40<br>tile ≤ 0.25                                                           |
| Impact sound insulation                                                            | EN ISO 717-2    | dB          | 5                                                                                     |
| Residual indentation (norm)                                                        | EN ISO 24343-1  | mm          | ≤ 0.10                                                                                |
| Residual indentation (average measured value)                                      | -               | mm          | ~ 0.02                                                                                |
| Castor chair test (type W)                                                         | ISO 4918        | -           | OK                                                                                    |
| Thermal conductivity                                                               | EN ISO 10456    | W/(m.K)     | 0.25                                                                                  |
| Colour fastness                                                                    | EN 20 105 - B02 | degree      | ≥ 6                                                                                   |
| Surface treatment                                                                  | -               | -           | Evercare™                                                                             |
| Chemical products resistance                                                       | EN ISO 26987    | class       | OK                                                                                    |
| Anti-bacterial activity<br>(E.coli – S. aureus – MRSA) **                          | ISO 22196       | -           | > 99 %<br>inhibits growth                                                             |
| Anti viral activity (human coronavirus 229E)                                       | ISO 21702       |             | 99.7% after 2h                                                                        |
| ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY                                                   |                 |             |                                                                                       |
| TVOC after 28 days                                                                 | ISO 16000-6     | µg/ m³      | < 10                                                                                  |
| Certification                                                                      | -               | -           | Floorscore®                                                                           |
| CE MARKING                                                                         |                 |             |                                                                                       |
|  | EN 14041        | -           |  |
|                                                                                    |                 | -           |  |

\* Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sqm

\*\* The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection

| DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO                                                                                             |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor total/ <i>Espessura total</i>                                                                              | EN ISO 24346<br>(EN 428) | mm                 | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso/Peso                                                                                                          | EN ISO 23997<br>(EN 430) | g/m <sup>2</sup>   | 2800                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ancho de rollos / <i>Largura dos rolos</i>                                                                         | EN ISO 24341<br>(EN 426) | cm                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largo de rollos / <i>Comprimento dos rolos</i>                                                                     | EN ISO 24341<br>(EN 426) | ml                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i>                                                         | EN ISO 24342<br>(EN 427) | mm                 | 608x608 *                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cantidad de losetas / Caja / <i>Quantidade dos mosaicos / Caixa</i>                                                | -                        | -                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CLASIFICACIONES/ CLASEIFICAÇÕES                                                                                    |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normas/ <i>Normas</i>                                                                                              | -                        | -                  | EN ISO 10581 (EN 649)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Europea/ <i>Europeia</i>                                                                                           | EN ISO 10874<br>(EN 685) | clase              | 34 - 43                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fuego/ <i>Fogo</i>                                                                                                 | EN 13 501 -1             | clase              | B <sub>fl</sub> -s1                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comportamiento electrostático/<br><i>Comportamento electrostático</i>                                              | EN 1815                  | kV                 | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido                                                                       | DIN 51130                | clase              | R9                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CUALIDADES TÉCNICAS/ PERFORMANCES                                                                                  |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type Binder Content                                                                                                | EN ISO 10581             | tipo               | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estabilidad dimensional/<br><i>Estabilidade dimensional</i>                                                        | EN ISO 23999<br>(EN 434) | %                  | rollos ≤ 0.40<br>losetas ≤ 0.25                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acústica                                                                                                           | EN ISO 717-2             | dB                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Punzonamiento / <i>Punçoamento</i>                                                                                 | EN ISO 24343-1           | mm                 | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Punzonamiento residual (valor medio)</i>                                                                        | -                        | -                  | ≈ 0.02                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Determinación del efecto de una silla con<br>ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de<br/>rodas (tipo W)</i> | ISO 4918                 | -                  | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>                                                                    | EN ISO 10456             | W/(m.K)            | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>                                                                | EN 20 105-B02            | grado/grau         | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tratamiento de superficie / Tratamento de<br>superficie                                                            | -                        | -                  | EVERCARE™                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistencia a los productos<br>químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>                                  | EN ISO 26987             | -                  | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actividad antibacteriana / <i>Atividade<br/>antibacteriana</i> (E. coli S. aureus MRSA) (1)                        | ISO 22196                |                    | > 99%<br>inhibe el crecimiento / <i>inibe o desenvolvimento</i>                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad antiviral (Coronavirus humano 229 E)                                                                     | ISO 21702                |                    | 99.7% después de 2 horas                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR                                    |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVOC (28 días)                                                                                                     | ISO 16000-6              | µg/ m <sup>3</sup> | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificado / <i>Certificação</i>                                                                                  | -                        | -                  | Floorscore®                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE                                                                 |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | EN 14041                 | -                  |    |
|                                                                                                                    |                          | -                  |                                                                                                                                                                              |

\* Producto disponible en losetas bajo pedido mínimo 500 m<sup>2</sup> / *Producto disponível em lamas por uma encomenda de no mínimo 500 m<sup>2</sup>*

(1) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección / *A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção*

| DESCRIPTION                                                                        |                 |         |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Total thickness                                                                    | EN ISO 24346    | mm      | 2.00                                                                                  |
| Weight                                                                             | EN ISO 23997    | g/sq.m  | 3300                                                                                  |
| Width of sheet                                                                     | EN ISO 24341    | cm      | 200                                                                                   |
| Length of sheet                                                                    | EN ISO 24341    | lm      | 20                                                                                    |
| Tile size                                                                          | EN ISO 24342    | mm      | 300 x 300* / 608 x 608                                                                |
| Number of tiles per package                                                        | -               | -       | 50 / 20                                                                               |
| CLASSIFICATION                                                                     |                 |         |                                                                                       |
| Norm / Product specification                                                       | -               | -       | EN ISO 10581                                                                          |
| European classification                                                            | EN ISO 10874    | class   | 34 - 43                                                                               |
| Fire rating                                                                        | EN 13 501-1     | class   | Bfl-s1                                                                                |
| Static electrical propensity                                                       | EN 1815         | kV      | < 2                                                                                   |
| PERFORMANCE                                                                        |                 |         |                                                                                       |
| Type Binder content                                                                | EN ISO 10581    | type    | II                                                                                    |
| Dimensional stability                                                              | EN ISO 23999    | %       | sheet ≤ 0.40<br>tile ≤ 0.25                                                           |
| Impact sound insulation                                                            | EN ISO 717-2    | dB      | 4                                                                                     |
| Residual indentation (norm)                                                        | EN ISO 24343-1  | mm      | ≤ 0.10                                                                                |
| Residual indentation (average measured value)                                      | -               | mm      | ~ 0.03                                                                                |
| Castor chair test (type W)                                                         | ISO 4918        | -       | OK                                                                                    |
| Thermal conductivity                                                               | EN ISO 10456    | W/(m.K) | 0.25                                                                                  |
| Colour fastness                                                                    | EN 20 105 - B02 | degree  | ≥ 6                                                                                   |
| Surface treatment                                                                  | -               | -       | PUR                                                                                   |
| Chemical products resistance                                                       | EN ISO 26987    | class   | OK                                                                                    |
| ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY                                                   |                 |         |                                                                                       |
| TVOC after 28 days                                                                 | ISO 16000-6     | µg/ m³  | < 10                                                                                  |
| CE MARKING                                                                         |                 |         |                                                                                       |
|  | EN 14041        | -       |   |
|                                                                                    |                 | -       |  |

\* upon special request

**DESCRIPTION**

|                 |              |        |      |
|-----------------|--------------|--------|------|
| Total thickness | EN ISO 24346 | mm     | 1.5  |
| Weight          | EN ISO 23997 | g/sq.m | 2520 |
| Width of sheet  | EN ISO 24341 | cm     | 200  |
| Length of sheet | EN ISO 24341 | lm     | 20   |

**CLASSIFICATION**

|                              |              |       |              |
|------------------------------|--------------|-------|--------------|
| Norm / Product specification | -            | -     | EN ISO 10581 |
| European classification      | EN ISO 10874 | class | 23-31        |
| Fire rating                  | EN 13 501-1  | class | Bfl-s1       |
| Static electrical propensity | EN 1815      | kV    | < 2          |

**PERFORMANCE**

|                                               |                 |         |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| Type Binder content                           | EN ISO 10581    | type    | II     |
| Dimensional stability                         | EN ISO 23999    | %       | ≤ 0.40 |
| Residual indentation (norm)                   | EN ISO 24343-1  | mm      | ≤ 0.10 |
| Residual indentation (average measured value) | -               | mm      | ≈ 0.03 |
| Castor chair test (type W)                    | ISO 4918        | -       | OK     |
| Thermal conductivity                          | EN ISO 10456    | W/(m.K) | 0.25   |
| Colour fastness                               | EN 20 105 - B02 | degree  | ≥ 6    |
| Surface treatment                             | -               | -       | PUR    |
| Chemical products resistance                  | EN ISO 26987    | class   | OK     |

**ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY**

|                    |             |        |      |
|--------------------|-------------|--------|------|
| TVOC after 28 days | ISO 16000-6 | µg/ m³ | < 10 |
|--------------------|-------------|--------|------|

**CE MARKING**

|                                                                                    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EN 14041 | - |    |
|                                                                                    |          | - |                                                                                                                                                                             |

**DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO**

|                                                                     |                          |                  |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Espesor total/ <i>Espessura total</i>                               | EN ISO 24346<br>(EN 428) | mm               | 1.5  |
| Peso/ <i>Peso</i>                                                   | EN ISO 23997<br>(EN 430) | g/m <sup>2</sup> | 2520 |
| Ancho de rollos / <i>Largura dos rolos</i>                          | EN ISO 24341<br>(EN 426) | cm               | 200  |
| Largo de rollos / <i>Comprimento dos rolos</i>                      | EN ISO 24341<br>(EN 426) | ml               | 20   |
| Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i>          | EN ISO 24342<br>(EN 427) | mm               | -    |
| Cantidad de losetas / Caja / <i>Quantidade dos mosaicos / Caixa</i> | -                        | -                | -    |

**CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES**

|                                                                       |                          |       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| Normas/ <i>Normas</i>                                                 | -                        | -     | EN ISO 10581 (EN 649) |
| Europea/ <i>Europeia</i>                                              | EN ISO 10874<br>(EN 685) | clase | 23 - 31               |
| Fuego/ <i>Fogo</i>                                                    | EN 13 501 -1             | clase | Bfl-s1                |
| Comportamiento electrostático/<br><i>Comportamento electrostático</i> | EN 1815                  | kV    | < 2                   |

**CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES**

|                                                                                                                    |                             |                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Abrasión/ <i>Abrasão</i>                                                                                           | EN 660.2                    | mm <sup>3</sup> | ≤ 15   |
| Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>                                                                         | NF 189<br>(EN 649)          | -               | F      |
| Type Binder Content                                                                                                | ISO 10582                   | type            | II     |
| Estabilidad dimensional/<br><i>Estabilidade dimensional</i>                                                        | EN ISO 23999<br>(EN 434)    | %               | ≤ 0.40 |
| Punzonamiento / <i>Punçoamento</i>                                                                                 | EN ISO 24343-1<br>(EN 433)  | mm              | ≈ 0.03 |
| Determinación del efectp de una silla con<br>ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de<br/>rodas (tipo W)</i> | ISO 4918<br>(EN 425)        | -               | OK     |
| Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>                                                                    | EN ISO 10456<br>(EN 12 524) | W/(m.K)         | 0.25   |
| Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>                                                                | EN 20 105-B02               | grado/grau      | ≥ 6    |
| Tratamiento de superficie / Tratamento de<br>superficie                                                            | -                           | -               | PUR    |
| Resistencia a los productos<br>químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>                                  | EN ISO 26987<br>(EN 423)    | -               | OK     |

**MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR**

|                |             |                    |      |
|----------------|-------------|--------------------|------|
| TVOC (28 dias) | ISO 16000-6 | µg/ m <sup>3</sup> | < 10 |
|----------------|-------------|--------------------|------|

**MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE**

|                                                                                    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EN 14041 | - |    |
|                                                                                    |          | - |                                                                                                                                                                              |

| DESCRIPTION                                                                        |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total thickness                                                                    | EN ISO 24346    | mm          | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | ASTM F386-02    | inch        | 0.08                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weight                                                                             | EN ISO 23997    | g/sq.m      | 3000                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Width of sheet                                                                     | EN ISO 24341    | cm          | 200                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 6'6"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Length of sheet                                                                    | EN ISO 24341    | lm          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 66'                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coverage / roll                                                                    | -               | sq.ft       | 430.56                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | -               | sq.m        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tile size                                                                          | EN ISO 24342    | mm          | 608 x 608 *                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Number of tiles per package                                                        | -               | -           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CLASSIFICATION                                                                     |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norm / Product specification                                                       | -               | -           | EN ISO 10581                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | ASTM F 1913-04  |             | compliant                                                                                                                                                                                                                                                         |
| European classification                                                            | EN ISO 10874    | class       | 34 - 43                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fire rating                                                                        | EN 13 501-1     | class       | B <sub>fl</sub> -s1                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | ASTM E648-08    | class       | Class I                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | CAN/ULC S102.2  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Static electrical propensity                                                       | EN 1815         | kV          | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PERFORMANCE                                                                        |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type Binder content                                                                | EN ISO 10581    | type        | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensional stability                                                              | EN ISO 23999    | %           | sheet ≤ 0.40<br>tile ≤ 0.25                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impact sound insulation                                                            | EN ISO 717-2    | dB          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Residual indentation (norm)                                                        | EN ISO 24343-1  | mm          | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Residual indentation (average measured value)                                      | -               | mm          | ~ 0.02                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Castor chair test (type W)                                                         | ISO 4918        | -           | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thermal conductivity                                                               | EN ISO 10456    | W/(m.K)     | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colour fastness                                                                    | EN 20 105 - B02 | degree      | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Surface treatment                                                                  | -               | -           | Evercare™                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chemical products resistance                                                       | EN ISO 26987    | class       | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anti-bacterial activity<br>(E.coli – S. aureus – MRSA) **                          | ISO 22196       | -           | > 99 %<br>inhibits growth                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antiviral activity (human coronavirus 229E)                                        | ISO 21702       |             | 99.7% after 2h                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY                                                   |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVOC after 28 days                                                                 | ISO 16000-6     | µg/ m³      | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certification                                                                      | -               | -           | Floorscore®                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE MARKING                                                                         |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | EN 14041        | -           |    |
|                                                                                    |                 | -           |                                                                                                                                                                              |

\* Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sqm

\*\* The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection

| DESCRIPTION                                                                        |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total thickness                                                                    | EN ISO 24346    | mm          | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | ASTM F386-02    | inch        | 0.08                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weight                                                                             | EN ISO 23997    | g/sq.m      | 2850                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Width of sheet                                                                     | EN ISO 24341    | cm          | 200                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 6'6"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Length of sheet                                                                    | EN ISO 24341    | lm          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 66'                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coverage / roll                                                                    | -               | sq.ft       | 430.56                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | -               | sq.m        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tile size                                                                          | EN ISO 24342    | mm          | 608 x 608 *                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Number of tiles per package                                                        | -               | -           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CLASSIFICATION                                                                     |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norm / Product specification                                                       | -               | -           | EN ISO 10581                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | ASTM F 1913-04  |             | compliant                                                                                                                                                                                                                                                         |
| European classification                                                            | EN ISO 10874    | class       | 34 - 43                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fire rating                                                                        | EN 13 501-1     | class       | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | ASTM E648-08    | class       | Class I                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | CAN/ULC S102.2  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Static electrical propensity                                                       | EN 1815         | kV          | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PERFORMANCE                                                                        |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type Binder content                                                                | EN ISO 10581    | type        | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensional stability                                                              | EN ISO 23999    | %           | sheet ≤ 0.40<br>tile ≤ 0.25                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impact sound insulation                                                            | EN ISO 717-2    | dB          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Residual indentation (norm)                                                        | EN ISO 24343-1  | mm          | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Residual indentation (average measured value)                                      | -               | mm          | ~ 0.02                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Castor chair test (type W)                                                         | ISO 4918        | -           | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thermal conductivity                                                               | EN ISO 10456    | W/(m.K)     | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colour fastness                                                                    | EN 20 105 - B02 | degree      | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Surface treatment                                                                  | -               | -           | Evercare™                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chemical products resistance                                                       | EN ISO 26987    | class       | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anti-bacterial activity<br>(E.coli – S. aureus – MRSA) **                          | ISO 22196       | -           | > 99 %<br>inhibits growth                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antiviral activity (human coronavirus 229E)                                        | ISO 21702       |             | 99.7% after 2h                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY                                                   |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVOC after 28 days                                                                 | ISO 16000-6     | µg/ m³      | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certification                                                                      | -               | -           | Floorscore®                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE MARKING                                                                         |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | EN 14041        | -           |    |
|                                                                                    |                 | -           |                                                                                                                                                                              |

\* Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sqm

\*\* The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection

| DESCRIPTION                                                                        |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total thickness                                                                    | EN ISO 24346    | mm          | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | ASTM F386-02    | inch        | 0.08                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weight                                                                             | EN ISO 23997    | g/sq.m      | 2780                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Width of sheet                                                                     | EN ISO 24341    | cm          | 200                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 6'6"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Length of sheet                                                                    | EN ISO 24341    | lm          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | -               | feet - inch | 66'                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coverage / roll                                                                    | -               | sq.ft       | 430.56                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | -               | sq.m        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tile size                                                                          | EN ISO 24342    | mm          | 608 x 608 *                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Number of tiles per package                                                        | -               | -           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CLASSIFICATION                                                                     |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norm / Product specification                                                       | -               | -           | EN ISO 10581                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | ASTM F 1913-04  |             | compliant                                                                                                                                                                                                                                                         |
| European classification                                                            | EN ISO 10874    | class       | 34 - 43                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fire rating                                                                        | EN 13 501-1     | class       | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | ASTM E648-08    | class       | Class I                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | CAN/ULC S102.2  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Static electrical propensity                                                       | EN 1815         | kV          | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PERFORMANCE                                                                        |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type Binder content                                                                | EN ISO 10581    | type        | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensional stability (requirement)                                                | EN ISO 23999    | %           | sheet < 0.40<br>tile ≤ 0.25                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensional stability (average measured value)                                     | EN ISO 23999    | %           | sheet ≈ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impact sound insulation                                                            | EN ISO 717-2    | dB          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Residual indentation (norm)                                                        | EN ISO 24343-1  | mm          | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Residual indentation (average measured value)                                      | -               | mm          | ~ 0.02                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Castor chair test (type W)                                                         | ISO 4918        | -           | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thermal conductivity                                                               | EN ISO 10456    | W/(m.K)     | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colour fastness                                                                    | EN 20 105 - B02 | degree      | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Surface treatment                                                                  | -               | -           | Evercare™                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chemical products resistance                                                       | EN ISO 26987    | class       | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anti-bacterial activity<br>(E.coli – S. aureus – MRSA) **                          | ISO 22196       | -           | > 99 %<br>inhibits growth                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antiviral activity (human coronavirus 229E)                                        | ISO 21702       |             | 99.7% after 2h                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY                                                   |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVOC after 28 days                                                                 | ISO 16000-6     | µg/ m³      | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certification                                                                      | -               | -           | Floorscore®                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE MARKING                                                                         |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | EN 14041        | -           |    |
|                                                                                    |                 | -           |                                                                                                                                                                              |

\* Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sqm

\*\* The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection

|                                                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | MIPOLAM SYMBIOZ |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIPTION                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total thickness                                                                     | EN ISO 24346    | mm              | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | ASTM F386-02    | inch            | 0.08                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weight                                                                              | EN ISO 23997    | g/sq.m          | 2595                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Width of sheet                                                                      | EN ISO 24341    | cm              | 200                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | -               | feet - inch     | 6'6"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Length of sheet                                                                     | EN ISO 24341    | lm              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | -               | feet - inch     | 66'                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coverage / roll                                                                     | -               | sq.ft           | 430.56                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | -               | sq.m            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CLASSIFICATION                                                                      |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norm / Product specification                                                        | -               | -               | EN ISO 10581                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | ASTM F 1913-04  |                 | compliant                                                                                                                                                                                                                                                         |
| European classification                                                             | EN ISO 10874    | class           | 34 - 43                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fire rating                                                                         | EN 13 501-1     | class           | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | ASTM E648-08    | class           | Class I                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | CAN/ULC S102.2  | -               | tested in accordance                                                                                                                                                                                                                                              |
| Static electrical propensity                                                        | EN 1815         | kV              | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Slip resistance <sup>(1)</sup>                                                      | DIN 51130       | Class           | R9                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERFORMANCE                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type Binder content                                                                 | ISO 10581       | type            | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensional stability                                                               | EN ISO 23999    | %               | ≤ 0.40                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impact sound insulation                                                             | EN ISO 717-2    | dB              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Residual indentation (norm)                                                         | EN ISO 24343-1  | mm              | ≤ 0.10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Residual indentation (average measured value)                                       | -               | mm              | ~ 0.02                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Castor chair test (type W)                                                          | ISO 4918        | -               | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thermal conductivity                                                                | EN ISO 10456    | W/(m.K)         | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colour fastness                                                                     | EN 20 105 - B02 | degree          | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Surface treatment                                                                   | -               | -               | Evercare™                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chemical products resistance                                                        | EN ISO 26987    | class           | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anti-bacterial activity<br>(E. coli – S. aureus – MRSA) *                           | ISO 22196       | -               | > 99%<br>inhibits growth                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antiviral activity (human coronavirus 229E)                                         | ISO 21702       |                 | 99.7% after 2h                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY                                                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVOC after 28 days                                                                  | ISO 16000-6     | µg/ m³          | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certification                                                                       | -               | -               | Floorscore®                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE MARKING                                                                          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | EN 14041        | -               |    |
|                                                                                     |                 | -               |                                                                                                                                                                              |

(1) For lifetime sustainable wet resistance, please refer to Tarasafe ranges.

\* The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection

**DESCRIPTION**

|                         |              |           |           |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Total thickness         | EN ISO 24346 | mm        | 2.00      |
|                         | ASTM F386-02 | inch      | 0.08      |
| Weight                  | EN ISO 23997 | g/sq.m    | 3300      |
| Width of sheet          | EN ISO 24341 | cm        | 200       |
|                         | -            | Feet-inch | 6'6"      |
| Length of sheet         | EN ISO 24341 | lm        | 20        |
|                         | -            | Feet-inch | 66'       |
| Tile size               | EN ISO 24342 | mm        | 608 x 608 |
| Number of tiles per box | -            | -         | 20        |

**CLASSIFICATION**

|                              |                |       |                      |
|------------------------------|----------------|-------|----------------------|
| Norm / Product Specification | -              | -     | EN ISO 10581         |
|                              | ASTM F 1913-04 |       | compliant            |
| European classification      | EN ISO 10874   | class | 34 - 43              |
| Fire rating                  | EN 13 501-1    | class | Bfl-s1               |
|                              | ASTM E648-08   | class | Class I              |
|                              | CAN /ULCS102.2 | -     | tested in accordance |
| Static electrical propensity | EN 1815        | kV    | < 2                  |
| Slip resistance wet          | DIN 51130      | class | R9                   |

**PERFORMANCE**

|                                                         |                 |         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| Type binder content                                     | EN ISO 10581    | type    | II                          |
| Dimensional stability                                   | EN ISO 23999    | %       | sheet ≤ 0.40<br>tile ≤ 0.25 |
| Impact sound insulation                                 | EN ISO 717-2    | dB      | 4                           |
| Residual indentation (norm)                             | EN ISO 24343-1  | mm      | ≤ 0.10                      |
| Residual indentation (average measured value)           | -               | mm      | ~ 0.03                      |
| Castor chair test (type W)                              | ISO 4918        | -       | OK                          |
| Thermal conductivity                                    | EN ISO 10456    | W/(m.K) | 0.25                        |
| Colour fastness                                         | EN 20 105 - B02 | degree  | ≥ 6                         |
| Surface treatment                                       | -               | -       | Evercare™                   |
| Chemical products resistance (1)                        | EN ISO 26987    |         | OK                          |
| Anti-bacterial activity (E. coli – S.aureus – MRSA) (2) | ISO 22196       | -       | > 99 % inhibits growth      |
| Antiviral activity (human coronavirus 229E)             | ISO 21702       |         | 99.7% after 2h              |

**ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY**

|                    |             |        |             |
|--------------------|-------------|--------|-------------|
| TVOC after 28 days | ISO 16000-6 | µg/ m³ | < 10        |
| Certification      |             |        | Floorscore® |

**CE MARKING**

|                                                                                    |          |   |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EN 14041 | - |  |
|                                                                                    |          | - |  |

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection.